

## Beschreibung:

PAROC BLT 7 ist ein nicht brennbares Kerndämmprodukt aus Steinwolle.

## Anwendung:

PAROC BLT 7 ist für Neu- und Altbauten geeignet. Die Kerndämmung wird maschinell mit Luftdruck in die Hohlschicht eingeblasen. Hierzu werden kleine Bohrungen (ca. 25mm) in die Vormauerschale gebohrt. PAROC BLT 7 kann ab einer Luftschichtdicke von ca. 50mm verarbeitet werden.

## Einschränkungen:

PAROC BLT 7 darf nur bei diffusionsoffenen Mauerwerken und Putzfassaden eingesetzt werden. Eine Verwendung bei dampfdichten Klinkern, Anstrichen oder Putzen ist nicht zulässig.

## Eigenschaften:

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  
Einbaurohdichte  
nicht brennbar  
Schmelzpunkt  
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl

0,038 W/m\*K  
ca. 65 kg/m<sup>3</sup>  
gemäß Baustoffklasse A1  
über 1000°C  
1μ

## Zulassung:

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Z-23.12-1164

## Autorisierung:

PAROC BLT 7 darf nur von geschulten und zertifizierten ECOFIBRE-Fachbetrieben verarbeitet werden. Bei der Verarbeitung sind die Herstellervorgaben und die durch das Deutsche Institut für Bautechnik in der Zulassung beschriebenen Vorschriften einzuhalten.

## Artikelnummer:

Art.Nr. 100 202



## ECOFIBRE Dämmstoffe GmbH

Hastedter Heerstraße 283  
28207 Bremen  
Tel.: 0421 / 684 686 70  
Fax: 0421 / 684 686 69

Mail: [info@ecofibre.de](mailto:info@ecofibre.de)  
Web: <http://www.ecofibre.de>  
Facebook: <https://www.facebook.com/ecofibre.de>  
Twitter: [https://twitter.com/#!/ECOFIBRE\\_DE](https://twitter.com/#!/ECOFIBRE_DE)

